

Гидро SM – ACRIL

Инструкция по применению

Подготовка основания: Основание под грунтовку должно быть сухим, обладать несущей способностью. Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности основания непрочные осыпающиеся, отслаивающиеся элементы, покрытия и загрязнения (краски, масла, жиры, нефтепродукты и прочие) препятствующие сцеплению материала с поверхностью.

Приготовление грунтовки, изготовление цементных растворов:

Для приготовления растворов в соответствии с областью применения необходимо полимерную связующую жидкость Гидро SM – ACRIL развести водой комнатной температуры (18 - 22°C) в заданной пропорции и перемешать в течение 30 секунд. Для получения эластичного раствора Гидро SM – PRIME+ACRIL, необходимо сухую смесь Гидро SM – PRIME тщательно смешать с составом Гидро SM – ACRIL (10 л на 25 кг сухой смеси) при помощи низкоскоростного миксера в течение 3-5 минут до получения однородного пластичного раствора. Дать раствору настояться в течение 3 минут, затем повторно перемешать.

Внимание! Не превышать допустимое количество воды. Не добавлять воды в состав Гидро SM – PRIME + ACRIL.

Нанесение: Работы должны производиться при температуре окружающего воздуха и поверхности конструкции не ниже +5°C и не выше 35°C. Модифицированные цементные растворы и состав эластичной гидроизоляции Гидро SM – PRIME + ACRIL наносятся на основание в соответствии с инструкцией по их применению. Грунтовочный раствор Гидро SM – ACRIL наносят на подготовленное основание кистью, валиком или распылителем. Грунтовочный раствор наносят равномерно, избегая образования луж. Сильно впитывающие основания рекомендуется обработать несколькими слоями грунтовочного раствора. Второй и последующие слои наносят после полного высыхания предыдущего слоя. Дальнейшее нанесение отделочных, ремонтных покрытий возможно только после полного высыхания последнего грунтовочного слоя. Ориентировочное время высыхания слоя - 40-90 минут. В целях защиты от интенсивного уноса влаги с обработанной гидроизоляционными и ремонтными растворами Гидро SM поверхности конструкции, возможно нанесение на поверхность защитного раствора Гидро SM – ACRIL. Защитный раствор Гидро SM – ACRIL наносят на свежесделанное покрытие (штукатурка, стяжка) через сутки после изготовления. Раствор наносят равномерно кистью, валиком или распылителем в один проход с расходом 15-25 г/м² в пересчете на неразбавленную полимерную связующую жидкость Гидро SM – ACRIL, избегая образования луж. **Внимание!** Нанесение защитного раствора Гидро – ACRIL является лишь мерой по снижению интенсивности уноса влаги с поверхности и не освобождает от надлежащего ухода и защиты поверхности в течение 7-10 суток. Нельзя наносить защитный раствор Гидро SM – ACRIL на поверхности, обработанные либо подлежащие обработке растворами капиллярно-проникающего действия Гидро SM – EXTRA, Гидро SM – ULTRA. НЕ ПРИМЕНЯТЬ как модифицирующую жидкость затворения для составов Гидро SM – EXTRA, Гидро SM – ULTRA, Гидро SM – ПЛОМБА.