

ГИДРО SM-KLEY

Инструкция по применению

Подготовка основания: Основание необходимо очистить от загрязнения загрязнений (масла, жиры, нефтепродукты и т.д.). Основание перед началом работы должно быть прочным, ровным, иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся участки необходимо удалить. Неровности, глубокие дефекты поверхности свыше 5мм, полости, швы необходимо предварительно выровнять раствором Гидро SM - 4 или Гидро SM - 3. Поверхности, имеющие следы проникновения воды, активные течи, а так же поверхности, которые планируется эксплуатировать при постоянном и периодическом контакте с водой, при повышенной влажности, во взаимодействии с агрессивными средами, необходимо предварительно обработать комплексом гидроизоляционных материалов ТМ Гидро SM. Сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон, гипсовые штукатурки, гипсокартонные и древесностружечные плиты), а так же основания в возрасте менее 28 суток (для бетонов и штукатурных растворов) необходимо обработать составом Гидро SM – ACRIL и дать высохнуть. Слабо впитывающие, глянцевые основания (красочные покрытия, стекло, ПВХ покрытия, керамическая плитка, камень) необходимо обработать раствором Гидро SM – PRIME с целью создания на поверхности адгезионного слоя. Укладка плитки возможна через 24 часа после обработки раствором Гидро SM – PRIME. Подготовленную поверхность перед укладкой плитки рекомендуется увлажнить водой. В зависимости от типа плитки и способа крепления к основанию может потребоваться увлажнение плитки перед укладкой.

Приготовление раствора: Для приготовления раствора Гидро SM – KLEY необходимо в воду добавить сухую смесь (в заданной пропорции) и тщательно смешать при помощи высокоскоростного миксера в течение 3-х минут до получения однородного пластичного раствора. Дать раствору настояться в течение 3-х минут, а затем повторно перемешать. Внимание! Рекомендуется готовить раствор в количестве, необходимом для работы. Во время проведения работ необходимо периодически перемешивать раствор (без добавления воды).

Нанесение: Работы должны производиться при температуре окружающего воздуха и поверхности конструкции не ниже +5°C и не выше 35°C. Клеевой раствор Гидро SM – KLEY нанести вручную на основание с помощью гладкого шпателя и разровнять по поверхности зубчатым шпателем. На нанесенный растворный слой уложить плитку и слегка ее вдавить. Для прозрачной и полупрозрачной плитки, мозаики, а так же при укладке тяжелых крупноформатных плиток, плитки, эксплуатация которой планируется в условиях повышенной нагрузки или при постоянном контакте с водой, агрессивными средами необходимо наносить тонкий слой клеевого раствора на тыльную поверхность плитки, после чего укладывать на предварительно нанесенный на основание растворный слой, с усилием прижимая плитку к основанию. В этом случае расход клея увеличивается. Положение уложенных плиток можно корректировать в течение 10 минут после первичной укладки.

Внимание! Не наносить на поверхность раствор в количестве большем, чем можно облицевать плиткой в течение 15 минут (открытое время). Затирку швов производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки. Пешеходная нагрузка возможна через 18 часов после укладки

плитки.